



財團  
法人

中國紡織工業研究中心  
CHINA TEXTILE INSTITUTE


織布部試驗報告  
TESTING REPORT, DEPARTMENT OF FABRIC FORMATION

日期 2001/2/9 報告編號 KD90內002 報告頁次/頁數 2/7  
 Date Report No. Page Order/Pages  
 委託者 紡紗部 取樣者 委託者孔慶國  
 Client Sampler  
 試件類別 梭織平紋織物 數量 一件 來文字號 2  
 Item Quantity Ref. No.


試驗項目 Testing Item	試驗結果 Testing Results						試驗方法 Testing Method
	5秒	10秒	20秒	30秒	60秒	90秒	
擴散面積 Diffusion Area (mm <sup>2</sup> )	2446	3067	3896	4345	4923	5047	中國紡織工業研究中心 擴散能力試驗法 Diffusion ability method of China Textile Institute
殘餘水份率 Remained Water Ratio (%)	0	0	0	0	0	0	中國紡織工業研究中心 乾燥速率試驗法 Drying effect method of China Textile Institute

註: X4淺綠

擴散能力 DIFFUSION ABILITY



乾燥速率 EVAPORATION RATE



- 附註: 1. 本測試結果僅對採送樣品負責。  
 2. 測試數據更正者無效。  
 3. 本測試報告不作為法律訴訟憑證。

審核:

副經理 劉子成