



財團
法人

中國紡織工業研究中心 CHINA TEXTILE INSTITUTE

織布部試驗報告


TESTING REPORT, DEPARTMENT OF FABRIC FORMATION

日期 2001/2/9 報告編號 KD90內002 報告頁次/頁數 6/7
 Date Report No. Page Order/Pages
 委託者 紡紗部 取樣者 委託者孔慶國
 Client Sampler
 試件類別 梭織平紋織物 數量 一件 來文字號 6
 Item Quantity Ref. No.

| 試驗項目 Testing Item | 試驗結果 Testing Results | | | 試驗方法 Testing Method |
|------------------------------|-------------------------|-----|--------------|------------------------|
| 蕊吸測試 Wicking Test (cm) | 經 | 10分 | 12.3 | JIS1096 B(byreck) 法 |
| | | 30分 | 15 (17分已到達) | |
| | 緯 | 10分 | 15 | |
| | | 30分 | 15 (9.4分已到達) | |

附註: X8淺綠

測試布樣



部門主管:

織布部副經理 劉子成

實驗者:

[Signature]