



財團
法人

中國紡織工業研究中心
CHINA TEXTILE INSTITUTE


織布部試驗報告
TESTING REPORT, DEPARTMENT OF FABRIC FORMATION

日期 2001/2/9 報告編號 KD90內002 報告頁次/頁數 1/1
Date Report No. Page Order/Pages
委託者 紡紗部 取樣者 委託者孔慶國
Client Sampler
試件類別 梭織平紋織物 數量 一件 來文字號 7
Item Quantity Ref. No.


試驗項目 Testing Item	試驗結果 Testing Results						試驗方法 Testing Method
擴散面積 Diffusion Area (mm ²)	5 秒	10 秒	20 秒	30 秒	60 秒	90 秒	中國紡織工業研究中心 擴散能力試驗法 Diffusion ability method of China Textile Institute
	1975	2438	2969	3242	3711	3954	
殘餘水份率 Remained Water Ratio (%)	10 分	20 分	40 分	60 分	80 分	100 分	中國紡織工業研究中心 乾燥速率試驗法 Drying effect method of China Textile Institute
	0	0	0	0	0	0	

註: X9 淺綠

擴散能力 DIFFUSION ABILITY



乾燥速率 EVAPORATION RATE



- 附註: 1. 本測試結果僅對採送樣品負責。
2. 測試數據更正者無效。
3. 本測試報告不作為法律訴訟憑證。

審核:

劉子成